

Selante Adesivo OBRA-PRO® MSP135

Selante adesivo de última geração, mono componente, a base de polímero de MS.

Aplicações:	➤ Vedação em carrocerias, estruturas metálicas, caixilhos com alvenaria. ➤ Juntas em: PVC, concreto, alvenaria, granito, painéis ACM, cerâmicas, etc. ➤ Juntas em balanço, dessolidarização, ou que exijam maior movimento. ➤ Vidros temperados, laminados, especiais e refletivos. ➤ Galvanizados, alumínio, aço inox, entre outros metais.
Usos industriais:	➤ Vedação em máquinas, equipamentos, indústria naval, containers, coberturas, etc.
Propriedades:	Adere aos mais diversos tipos de materiais da construção e indústria. Não corrói metais nem ataca materiais alcalinos e não mancha. Permanece flexível mesmo em temperaturas variadas. Não propaga chamas (auto extingüível). Mantém suas características de pega e elasticidade mesmo com a ação dos raios UV.
Resistência a intempéries:	OBRA-PRO® MSP135 após curado, cola, veda, e isola a maior parte dos materiais por muitos, mantendo suas características inalteradas mesmo com a ação de agentes climáticos como: raio UV, chuva, água salgada, ozônio, poluição e frio. Resiste a grande parte de agentes químicos, ácidos e alcalinos inorgânicos diluídos.
Características Técnicas:	<u>OBRA-PRO® MSP 135-Não curado</u> Consistência pastosa homogênea. Tack free (ASTM C 679-71): 10 a 15 minutos Formação de pele: 20 a 30 minutos Velocidade de cura: 2-3mm/dia Temperatura de aplicação: +5ª+50°C Perda de volume: imperceptível <u>OBRA-PRO® MSP 135- Curado</u> (após 4 semanas) Aspecto: similar à borracha Dureza Shore A (DIN 53505): 30+-4 Resistência à temperatura em serviço: -40°C a 90°C Alongamento de ruptura (DIN 53504): 300-350% Módulo elástico 100% (DIN 53504): 0,8-1,0MPa Resistência à tração (DIN 53504): 1,7-2,1 MPa Movimento da junta em serviço: +-25%

Embalagem padrão: Cartucho com 410g. (Caixa c/ 12 unidades) / sachês com 840g (Caixas c/12 unidades)

Validade do produto: 12 meses

Ao consumidor: a **Alpatechno®** com o escopo de Oferecer Soluções aos seus parceiros e consumidores mantém o seu departamento técnico a disposição para orientar o melhor uso e aplicação de seus produtos.



Alpatechno Indústria e Comércio Ltda
Rua Cabral de Menezes ,033 - Vila Gomes
CEP: 05590-050 | São Paulo-SP | Brasil

SAC (11) 3722.0252 | 3722.0251
info@alpatechno.com.br
www.alpatechno.com.br